

## RENOLIT MP 735 X

### Univerzálne lítne mazivo

#### Popis :

**RENOLIT MP 735 X** je univerzálne lítne plastické mazivo na báze ropného oleja. Obsahuje inhibítory korózie, oxidácie a vysokotlaké prísady redukciu opotrebovania.

#### Použitie :

**RENOLIT MP 735 X** sa používa vo valivých a klzných ložiskách pri požiadavke na priľnavé a konzistentné plastické mazivo

#### Podmienky skladovania :

Pri skladovaní na suchom mieste v originálnych neotvorených obaloch môže byť mazivo **RENOLIT MP 735 X** skladované pri teplotách od 0 °C do + 40 °C do troch rokov. Indikovanie minimálnej doby skladovania nezahrňuje garanciu trvácnosti.

#### Výhody použitia :

- Dobrá odolnosť voči oxidácii
- Dobrá ochrana voči korózii
- Dobrá odolnosť voči opotrebovaniu
- Odolnosť voči vode
- Mimoriadne dobrá stabilita v strihu
- Mimoriadna dobrá priľnavosť

#### Špecifikácie/schválenia :

- VW TL 735-X

Vlastnosti	Jednotka	hodnota	metóda
farba	-	svetlohnedá	-
zahusťovadlo	-	Lítium-12 OH mydlo	-
bod skvapnutia	°C	> 180	IP 396
penetrácia	0,1 mm	220 - 250	DIN ISO 2137
NLGI trieda		3	DIN 51 818
protikorózna skúška – EMCOR test	stupeň	0 - 0	DIN 51 802
odolnosť voči vode		1 - 90	DIN 51 807-1
dynamický tlak pri + 20 °C	hPa	< 200	DIN 51 805
dynamický tlak pri - 35 °C	hPa	1000-2000	DIN 51 805
odlučovanie oleja 18h/40 °C	%	< 1,5	DIN 51 817
oxidačná stálosť, pokles tlaku pri 100h/100°C	hPa	< 800	DIN 51 808
kinematická viskozita základového oleja pri 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	105	DIN 51 562-1
kinematická viskozita základového oleja pri 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	9	DIN 51 562-1
rozsah pracovných teplôt	°C	- 30 až +135	